

製品仕様

製品名	ネオジム 35SH Φ10mmxΦ3.2mmx5mm/M3				
製品コード	NDC_T0001				
項目	名称	記号	SI		CGS
形状	径	D	10	mm	1 cm
	内径	ID	3.2	mm	0.32 cm
	省略	S	6.7	mm	0.67 cm
	高	H	5	mm	0.5 cm
	ネジ	M	3		
	寸法公差 +／－	D	0.1	mm	0.01 cm
		ID	0.3	mm	0.03 cm
		H	0.1	mm	0.01 cm
	磁化方向	M	軸方向		
磁気特性	表面処理	NiCuNi	12	μm	-
	表面磁束密度	B	388.2	mT	3882 G
	吸引力・吸着力	F	2.15	kgf	2150 gf
	動作点磁束密度	Bd	685.8	mT	6858 G
	トータルフラックス	φo	0.000053	Wb	5300 Mx
	パーミアンス係数	Pc	1.41	Pc	-
材料特性	使用上限温度	Tw	150	℃	302 °F
	材質記号	ネオジム	35SH		
	残留磁束密度	Br	1170-1220	mT	11.7-12.2 kG
	保磁力	Hcb	≥876	kA/m	≥11.0 kOe
	固有保磁力	Hcj	≥1592	kA/m	≥20 kOe
	最大エネルギー積	BH	263-287	kJ/m3	33-36 MGOe
	温度係数	Br	-0.1	%/℃	31.82 %/℃
		Hcj	-0.49	%/℃	31.11 %/℃
	耐熱温度	Tw	≤150	℃	≤302 °F
	キュリー温度	Tc	340	℃	644 °F
	密度	ρ	7.5	kg/m3	-
	重量	Net	0.00264	kg	2.64 g
備考	REACH RoHS Directive				

磁気特性値は全て参考値となります。磁気応用製品への実機投入や研究開発に参照される場合は、あくまで参考値としてお使いください。参考値の結果によって伴う責務は、弊社では関知致しません。記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合があります。